

## Document Summary



New  
Search




Help

[Preview Claims](#)

[Preview Full Text](#)

[Preview Full Image](#)

Email Link: 

**Document ID:** JP 2001-190719 A2

**Title:** COMPOUND MATERIAL GOLF CLUB HEAD AND ITS MANUFACTURING METHOD

**Assignee:** CALLAWAY GOLF CO

**Inventor:** JAMES M MURPHY  
HERBERT REIZU  
GALLOWAY J ANDREW  
HELMSTETTER RICHARD C  
JACOBSON DANIEL R

**US Class:**

**Int'l Class:** A63B 53/04 A

**Issue Date:** 07/17/2001

**Filing Date:** 12/25/2000

### Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a golf club head of a compound material with a good coefficient of rebound.

**SOLUTION:** This golf club head is made of a compound material and has a hitting plate with a thickness of 0.010 to 0.250 inches. The golf club head has a coefficient of rebound bigger than 0.8 under the condition such as the USGA test condition set based on Rule 4-1e of Appendix II of the Rules of Golf for 1998 to 1999. The body of the golf club head is made of a compound material and a weight strip is installed in the ribbon of the body.

(C)2001,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-190719

(P2001-190719A)

(43) 公開日 平成13年7月17日 (2001.7.17)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テーマコード(参考)

A 6 3 B 53/04

A 6 3 B 53/04

C

A

B

審査請求 未請求 請求項の数24 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2000-392961(P2000-392961)

(22) 出願日 平成12年12月25日 (2000. 12. 25)

(31) 優先権主張番号 4 7 4 6 7 0

(32) 優先日 平成11年12月29日 (1999. 12. 29)

(33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 300044551

キャラウェイ・ゴルフ・カンパニ

アメリカ合衆国 カリフォルニア州92008

-8815, カールスバッド, ラザーフォー

ド・ロード 2180

(72) 発明者 ジェイムズ エム マーフィー

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

92677 オーシャンサイド レッドウィン

グ・ドライブ 3339

(74) 代理人 100070150

弁理士 伊東 忠彦 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 複合材料ゴルフクラブヘッド及びその製法

(57) 【要約】

【課題】 反発係数の優れた複合材料からなるゴルフクラブヘッドを提供する。

【解決手段】 複合材料からなり、0.010インチから0.250インチの厚みを持つ打撃プレートを持つゴルフクラブヘッドが記載されている。ゴルフクラブヘッドは、また、1998年-1999年のゴルフ規則。付則I I, 規則4-1 eに従って規定されるUSGAテスト条件のような条件のもとで0.8よりも大きい反発係数を持つ。ゴルフクラブヘッドのボディはまた複合材料で形成され、ボディのリボン内にウェイトストリップが配置される。



【特許請求の範囲】

【請求項１】 ０．０１０インチから０．２５０インチの範囲の厚みと、少なくとも０．８３の反発係数を持ち、複合材料からなる打撃プレートを含むゴルフクラブヘッド。

【請求項２】 打撃プレートは０．１００インチから０．２００インチの範囲の厚みを有する請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項３】 打撃プレートは０．１１０インチから０．１５５インチの範囲の厚みを有する請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項４】 複合材料からなり互いに一体となったクラウン、ソール及びリボンを含む請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項５】 打撃プレートとクラウンとの間に配され、０．１００インチから０．２００インチの範囲の厚みを持つリターンを含む請求項４に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項６】 打撃プレートは中心部において厚みが最も厚い領域を有する厚みが増加する同心状の領域を有する請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項７】 複合材料はプリプレグシートプライである請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項８】 リボン上に配される金属材料からなるウェイトストリップを含む請求項４に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項９】 ソールに取り付けられる一体化したホーゼル及びソールを含む請求項４のゴルフクラブヘッド。

【請求項１０】 打撃プレートはプリプレグシートの複数のフェース／クラウンプライと、複数のフルフェースプライを含む請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１１】 打撃プレートはプリプレグシートの複数のフェース重ねプライを含む請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１２】 プリプレグシートプライは９０°の方向を持つ請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１３】 プリプレグシートプライは４５°の方向を持つ請求項１０に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１４】 クラウンは複数のプリプレグシートのフェース／クラウンプライと、複数のプリプレグシートのソールプライを含む請求項４に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１５】 内部空洞を持ち、プリプレグシートの複数のプライからなり、打撃プレートと、ソールと、クラウンと、ソールとクラウンと並列に配置されリボンと、ヒールエンドとトオエンドを持つボディを有し、ゴルフクラブヘッドは少なくとも０．８３の反発係数を有するゴルフクラブヘッド。

【請求項１６】 リボン上に配される金属材料からなるウェイトストリップを含む請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１７】 ソールに取り付けられ一体化されたホーゼルとソールプレートをさらに有する請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１８】 打撃プレートが、プリプレグシートの複数のフェース／クラウンプライと、プリプレグシートの複数のフルフェースプライを含む請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項１９】 打撃プレートはプリプレグシートの複数のフェース重ねプライを含む請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項２０】 プリプレグシートのフルフェースプライ及びフェース／クラウンプライは準等方性の方向にある請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項２１】 プリプレグシートのフルフェースプライ及びフェース／クラウンプライは準等方性の方向にある請求項１８に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項２２】 クラウンはプリプレグシートの複数のフェース／クラウンプライを有し、ソールはプリプレグシートの複数のソールプライを含む請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項２３】 ゴルフクラブヘッドは、３００立方センチメートルから３１０立方センチメートルの範囲にある体積と、１００グラムから１９５グラムの範囲の重量を持つ請求項１５に記載のゴルフクラブヘッド。

【請求項２４】 少なくとも一つの０°から４５°の方向を持つプリプレグシートのソールプライをプリフォームの一部を形成するために成形型に置き、各々が準等方性の方向を持ち、少なくともプリプレグシートの少なくとも一つのフェース／クラウンプライと、プリプレグシートの少なくとも一つのフルフェースプライをプリフォームの一部を形成するために成形型に置き、

上記プリフォームの部分と空気袋を組み合わせる内部において空気袋とともにプリフォームを形成し、空気袋を膨張させてプリプレグシートのプライを合体し、プリフォームを硬化させて複合材料からなるゴルフクラブヘッドを形成する、複合材料からなるゴルフクラブヘッドを製造する方法。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】 【関連出願】 本出願は、本出願において全てが組み込まれる１９９７年１０月２３日に提出され継続中の米国特許出願第０８／９５８、７２３号の一部継続出願である。

【０００２】 本発明は、本発明は複合材料よりなる打撃プレートを備えたゴルフクラブヘッドに関する。特に、本発明は、インパクト時においてゴルフボールにエネルギー

ギーを効率的に伝達するために特に方向性のあるシートを持つ複合材料からなるゴルフクラブヘッドに関する。

【0003】

【従来の技術】ゴルフクラブヘッドがボールを打撃するとき、クラブフェースとボールにかかる大きな衝撃が生じる。エネルギーの大部分はヘッドからゴルフボールに移されるが、衝突によりいくらかのエネルギーは失われる。ゴルフボールは典型的にはゴムのようなコアを囲むポリマー（イオノマーのような）のカバーにより構成される。柔らかいポリマーは歪みの損失特性を持ち、金属の打撃プレートの損失特性より10～100倍のオーダーの歪み率従属性を持っている。したがって、インパクトの間、メタルフェースが少ない変形であるのに対し（0.025から0.050インチ）、大きいゴルフボールの変形（0.001から0.20インチ）と高い応力の結果、エネルギーの大部分は失われる。より有効にクラブヘッドからゴルフボールにエネルギーを伝達させればゴルフボールの飛距離は増大する。

【0004】金属やクラブヘッドの変形を少なくするために、クラブヘッドのフェースの硬度を増すというアプローチが一般的に受け入れられてきた。しかしながら、これはゴルフボールの大きな変形を生み、したがって、エネルギーの伝達に問題が生じる。

【0005】何人かはこの問題を認識し、可能な解決手段を提示している。例として、キャンパウ（Campau）の、可撓性を有するインパクト面を持つアイアンゴルフクラブを製造する方法に関する米国特許第4,398,965号は、フェースプレートが撓むことを許すスロットを備えた可撓性及び弾力性を有するフェースプレートを持つクラブを開示している。このキャンパウのフェースプレートはステンレススチールのような鉄からなり、0.1～0.125インチの範囲の厚みを持っている。

【0006】他の例として、エッグマン（Eggiman）の、弾力的に変形するフェース及びバックプレートを持つゴルフクラブヘッドに関する米国特許第5,863,261号は、ゴルフボールに対してインパクトの間、スプリングのような効果を生むように提携して作用する複数のプレートを使用することが開示されている。少なくとも二枚のプレートの間に粘性のある結合剤として作用する流体が配される。

【0007】さらに他の例として、ジェプソン（Jepson）の、ポリウレタンインサートを持つゴルフクラブに関する米国特許第3,937,474号は、ポリウレタンインサートは40～70のショアD硬度を持つことが開示されている。

【0008】さらに別の例として、イナモリ（Inamori）のセラミックフェースプレートを持つゴルフクラブヘッドに関する米国特許第3,975,023号は、セラミックは通常は硬い材料であるが、高いエネ

ギー伝達係数をもつセラミック材料からなるフェースプレートを使用することを開示している。チェン（Chen）他によるゴルフクラブヘッドに関する米国特許第5,743,813号は、ゴルフボールのショックを吸収する多重ブライのプレートを使用することを開示している。材料の一つは非金属材料である。

【0009】ルー（Lu）の偏向インサートフェースプレートを持つ中空クラブヘッドに関する米国特許第5,499,814号は、ステンレススチール、チタニウム、KEVAL（登録商標）、などを含む種々の材料に用いられ、0.01～0.30インチの範囲の厚さを有するフェースプレートが僅かにゆがむことができるようなプラスチック又はアルミニウム合金からなる補強部材を開示している。さらに、他のキャンパウ（Campau）の弾力的に撓むことのできるインサートを持つゴルフクラブに関する米国特許第3,989,248号は、金属インサートを持つ木材からなるウッドクラブを開示している。

【0010】米国ゴルフ協会（USGA）及びセントアンドリュースロイヤルエンシャントゴルフクラブにより制定され解釈されるゴルフ規則は、ゴルフクラブヘッドについていくつかの要件を定めている。ゴルフクラブヘッドに関する要件は、規則4及び付則11に見出すことができる。ゴルフ規則の全ての内容はwww.usga.orgのUSGAのウェブページで入手することができる。ゴルフ規則はゴルフクラブフェースについて特別なパラメータを定めていないが、規則4-1eは、フェースがインパクト時にゴルフボールに対しスプリング効果を持つことを禁止している。1998年に、USGAは、規則4-1eに従うクラブフェースCORを測定するテスト手順を採用している。このUSGAのテスト手順は、それに類似する手順と同様に、クラブフェースCORを測定するために使用される。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】先行技術には種々の打撃プレートについて開示されているが、薄い材料からなる高い反発係数を持つフェースは未だ提供されていない。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明は、与えられたインパクト前のクラブヘッドの速度に対し、ゴルフボールのインパクト後の速度を増加するため高い反発係数を持つ打撃プレートを備えるゴルフクラブヘッドを提供する。本発明は薄い複合材料からなる打撃プレートを使用することにより達成することができる。

【0013】本発明の一態様は、0.010～0.250インチの範囲の厚みを持ち、USGAにより特定されるようなテスト条件の下で少なくとも0.83の反発係数を持つ複合材料からなる打撃プレートを備えるゴルフクラブヘッドである。

【0014】反発係数を測定する標準的USGAの条件は、USGAより入手でき、「規則4-1e、付則I」の1998年7月6日付けの改定0、1998年8月4日付けの改定1に従うクラブヘッドの速度比を測定するためのUSGA手順」に定められている。

【0015】本発明の他の態様は、複合材料からなるボディを含むゴルフクラブヘッドである。ボディは、クラウン、打撃プレート、ソール、リボン、トオ及びヒールエンドを持っている。ゴルフクラブヘッドは、標準的なテスト条件下において、0.83より大きい反発係数を持つ。複合材料は特定の方向性をもつプリプレグシートのプライ（ply）である。ボディもまた、打撃プレートのより大きな追従を許すように特定の厚さによる応答を持っている。

【0016】本発明の他の態様は、複合材料からなるゴルフクラブヘッドを製造する方法である。この方法は、プリフォームを形成するための成型型にプリプレグシートのプライを配置することを含む。各プライは準等方性の方向性を持っている。プリフォームは複合材料のゴルフクラブヘッドを製造するために空気袋を用いて硬化される。

【0017】本発明を概略説明したが、上述の、又はさらなる目的、特徴及び利点は、当業者であれば、以下の添付図面を参照にした本発明の詳細な説明から理解されるであろう。

【発明の実施の形態】本発明は、薄く高い反発係数を持ち、それにより本発明によるゴルフクラブヘッドでヒットされたボールがより長い比距離となるようなゴルフクラブヘッドに向けられている。反発係数（ここでは“COR”と言う）は下記の式により決定される。

【0018】

【数1】

$$e = \frac{v_2 - v_1}{U_1 - U_2}$$

ここで、 $U_1$ はインパクト前のクラブヘッドの速度； $U_2$ は速度0のインパクト前のゴルフボール速度； $v_1$ はクラブヘッドの打撃プレートをゴルフボールが離れた直後のクラブヘッドの速度； $v_2$ はクラブヘッドの打撃プレートをゴルフボールが離れた直後のゴルフボールの速度； $e$ はゴルフボールとクラブ打撃プレートとの間の反発係数である。

【0019】 $e$ の値はエネルギーの付与がないシステムにおいては0と1.0の間である。柔らかい粘度やパテのような材料の反発係数は0に近く、完全な弾性材料で変形の結果エネルギー損失がない場合は、 $e$ は1.0となる。本発明は、通常のテスト条件のもとで測定した場合、0.9に近い反発係数を持つ打撃プレート又はフェースを持つクラブヘッドを提供する。

【0020】図1～4に示されるように、本発明によるゴルフクラブヘッドは全体として20により示されてい

る。クラブヘッド20はフェアウェイウッド又はドライバーである。クラブヘッド20は、一般的には、カーボンプリプレグシートのプライのような材料からなる複合材料からなるボディ22を持っている。

【0021】ボディ22は、クラウン24、打撃プレート26、ソール28、ソール28とクラウン24により並列されるリボン30を有している。リボン30は、概ね、トオエンド32からヒール34エンド34に延びている。リボン30は、略打撃プレート26の端部より始まり打撃プレート26の反対側の端部で終わる。ボディ22の後部36は打撃プレート26の反対側であり、リボン30、クラウン24及びソール28の部分により画成される。また、クラブヘッド20のヒールエンド34はシャフトを入れるための開口39を備えるホーゼル38となっている。

【0022】リボン30はクラブヘッド20の体積を増加させ、また、クラブヘッド20の慣性モーメントを高める。リボン30は、また、より扁平なクラウン24、即ち、カリフォルニア、カールバッドのキャラウェイゴルフカンパニーから得られるドライバーのグレートビッグバーサ（GREAT BIG BERTHA）のような従来の伝統的なウッドクラブのクラウンより曲率半径がより小さいクラウン24を提供する。図1に示すように、クラウンはセクション24a-24eに区切られている。クラウンの中央セクション24aは曲率を殆ど持たない最も平坦なセクションである。クラウンのホーゼルセクション24bはホーゼルに向けて下方に凸状である。クラウン後部セクション24c及び24dはクラウントオセクション24eと同様に、リボン30に向けて下方に凸状である。

【0023】図5-8に示されるように、クラブヘッドはクラブヘッドのリボン30の内部にウェイトストリップ40を有している。ウェイトストリップ40は好ましくはプリプレグ41a-bのプライの層に組み入れられる。ウェイトストリップ40は、更には、一体化されたウェイトストリップを持つゴルフクラブヘッドの名称で本出願と同日に出願された継続中の米国特許第09/

号に記載され、その全体はここに組み込まれるものである。ソールプレート42はボディ22のソール28に固定されている。また、図5に示されるように、リターン100は打撃プレート26からクラウン24への境界領域である。リターン100は打撃プレート26の応答性をコントロールするため、0.100～0.200の範囲の所定の厚みを有する。

【0024】図8に示されるように、ソールプレート42はクラブヘッド20の中に組み入れられるソールプレートホーゼルー体ピース43を形成するホーゼル38と一体とされる。ホーゼル38はクラブヘッド20の内部空洞44内に入り込んでいる。好ましくはクラブヘッド20は内部空洞44を持つものであるが、複合材料ボデ

ィ 22 は、重り、発泡部材、サウンド増加部材、その他を内部空洞 44 に配置のための種々の操作を可能にする。

【0025】図 9 に示されるように、ソールプレートホーゼル一体ピース 43 はソールプレート 42 を収容するように形成されたソールキャビティ内に挿入される。ホーゼル 38 はシャフトが配置されるためのシャフト開口 39 に連結するようにホーゼル穴 50 に挿入される。ソールプレート穴 52 は下記に述べるようにクラブヘッド 20 を作成するのに利用されるソール 28 を通して空洞内部 44 にアクセスすることを可能とする。好ましい実施例においては、ソールプレートホーゼル一体ピース 43 はステンレススチールの材料により作られる。ソールプレートホーゼル一体ピース 43 は、更に、組み入れられるゴルフクラブヘッドの一体化されたソールプレート及びホーゼルに関する同日付け出願された継続中の米国特許出願 09/ に記載されている。

【0026】ウェイトストリップ 40 は、好ましくは、銅、タングステン、鉄、アルミニウム、錫、銀、金、プラチナ、又はその種のものから構成される。好ましくは銅が使用される。ウェイトストリップ 40 はボディ 22 の複合材料より大きい密度を有する。好ましくは、ウェイトストリップ 40 は、概略、打撃プレート 26 のヒールエンド 34 より後部 36 を通って打撃プレート 26 のトオエンド 32 に延びている。しかしながら、ウェイトストリップ 40 はリボン 30 の後部 36 にのみに、リボン 30 のヒールエンド 34 のみに、リボン 30 のトオエンド 32 のみに、又はそれらの組み合わせた部分に沿って延びるようにすることができ、ウェイトストリップ 40 はリボン 30 の大部分を占めるようにするのが好ましい。しかしながら、ウェイトストリップ 40 はリボン 30 の少ない部分にだけ占めるようにすることもできる。また、ウェイトストリップ 40 に替えて高密度化充填フィルムを使用することができる。高密度化充填フィルムについては、ここに全てが組み入れられる、1997 年 10 月 23 日に出願され、複合材料ゴルフクラブヘッドにおける高密度化充填フィルムに関する米国特許出願第 08/958,723 に記載されている。

【0027】USGA テスト基準条件のもとでの与えられたボールに対する本発明のクラブヘッドの反発係数は 0.8 ~ 0.9 であり、好ましくは 0.83 ~ 0.88、最もこのましいものは 0.876 である。打撃プレート 26 の薄さとプリプレグプライの方向性は、本発明のゴルフクラブヘッド 20 の反発係数を 0.83 より大きくすることを可能にしている。ウェイトストリップ 40 と一体化してソールプレート及びホーゼル 43 もまた、本発明のゴルフクラブヘッド 20 の反発係数を高めるの助長する。

【0028】更に、ゴルフクラブヘッド 20 のリターン 100 の厚みは打撃プレート 26 のより大きな偏向を許

容し、ゴルフクラブヘッド 20 の反発係数を増加させる。

【0029】リターン 100 は打撃プレート 100 をクラウン 24 に結合させ、打撃プレート 26 がゴルフボールとインパクトする間のエネルギーの損失を減少させる。もし、リターン 100 が厚みが大き過ぎると、打撃プレート 26 が孤立して硬くなり、これによって反発係数が減少することとなる。もし、リターン 100 が薄すぎると、ゴルフボールとインパクトするとき打撃プレートに損傷が生ずる。

【0030】更に、本発明の打撃プレート 26 は、従来の打撃プレートよりアスペクト比が小さくなる。ここで使用される「アスペクト比」とは、図 9 に示されるように、打撃プレートの幅  $w$  を打撃プレートの高さ  $h$  で割ったものとして定義される。

【0031】一つの実施例においては、幅  $w$  は 90 ミリメータ、高さ  $h$  は 54 ミリメータでアスペクト比は 1.666 である。通常のゴルフクラブヘッドでは、アスペクト比は一般には 1 よりかなり大きい。例えば、最初の GREAT BIG BERTHA (グレイト ビッグバーサ) (登録商標) では、アスペクト比は 1.9 である。本発明のアスペクト比は、好ましくは、1.0 ~ 1.7 である。

【0032】本発明によるクラブヘッド 20 は、従来のものと重量が実質的に小さいか等しいものであっても、従来のクラブヘッドよりより大きな体積を持つ。本発明によるクラブヘッド 20 の体積は、175 立方センチメートルから 400 立方センチメートルの範囲であり、より好ましくは、300 立方センチメートルから 310 立方センチメートルである。本発明のクラブヘッド 20 の重量は 165 グラムから 300 グラムの範囲であり、好ましくは、175 グラムから 225 グラムの範囲であり、さらに最も好ましくは、188 グラムから 195 グラムである。

【0033】図 10 ~ 図 17 は、本発明のゴルフクラブヘッド 20 の複合材料ボディを形成するための好ましいプリプレグシートを示す。図 10 及び図 11 は全体を 55 で示されたフェース/クラウンプリプレグシートプライを示している。フェース/クラウンプライ 55 は樹脂ボディ 53 内に分散された複数のファイバー 51 を有している。ファイバー 51 は好ましくはカーボン材料からなる。これとは別に、ファイバー 51 はアラミドファイバーやグラスファイバーあるいはそれに類似するものでもよい。打撃プレートがゴルフボールに対して置かれたときの打撃プレート 26 に対するファイバー 51 の関係は、ファイバー 51 の方向性を決定する。もし、ファイバー 51 が打撃プレート 26 と平行であるとき、即ち、図 10 に示されるように、トオエンドからヒールエンドに向けて延びているとき、フェース/クラウンプライは方向が  $0^\circ$  である。図 11 に示されるように、ゴルフク

クラブヘッドボディ22のプリフォーム56上に置かれたとき、フェース/クラウンライ55はクラブヘッド20の後端部36から打撃プレート26の低部に延び、次にソール28のプリブレグシートのブライに係合するように内側に向けられる。

【0034】図12及び図13は全体として57で示されるフルフェースのプリブレグシートブライを示している。フェース/クラウンライ55のように、フルフェースライ57は樹脂ボディ53内に分散された複数のファイバー51を持っている。ファイバー51はソール28からクラウン24に延びており、従って、フルフェースライ57は、打撃プレート26がゴルフボールに対して置かれたとき打撃プレート26に直交するファイバーを持つ。したがって、図12のフルフェースライ57は90°の方向を持つ。図13に示されるように、フルフェースライ57は、クラウン24及びソール28のプリブレグシートに係合する延長部分を持って打撃プレート26を必然的に覆う。

【0035】図14及び図15は、全体を58で示されるフェース重ねプリブレグシートブライを示す。フェース/クラウンライ55のように、フェース重ねライ58は樹脂ボディ53内に分散された複数のファイバー51を有している。ファイバー51はソール28からクラウン24に向けて延び、これにより、フェース重ねライ58はゴルフボールに打撃プレート26に対したとき、打撃プレート26に対して直交するファイバーを持つ。従って、図14のフェース重ねライ58は90°の方向を持つ。図15に示されるように、フェース2重ライ58は打撃プレート26を必然的に覆い、フルフェースライ57、フェース/クラウンライ55、又はその両方と合同して使用される。

【0036】図16及び図17は、全体を59で示すソールプリブレグシートブライを示す。フェース/クラウンライ55のように、ソールライ59は樹脂ボディ53内に分散された複数のファイバー51を有している。ファイバー51は、打撃プレート26がゴルフボールに対して置かれたとき、打撃プレート26に対し45°の角度を持つ。したがって、図16のソールライ59は45°の方向を持つ。図17に示されるように、ソールライ59はソール28とリボン30を画成する。

【0037】先に述べたように、好ましい複合材料は、カーボンプリブレグシートのブライである。プリブレグ複合材シートブライは、好ましくはカーボン、アラミド、又はグラスファイバーの紐を平行状態で樹脂フィルム内を通して引き、樹脂を部分的に硬化又はステージすることにより製造される。樹脂が部分的にステージされると、樹脂はファイバーを保持し、これにより、ファイバーは、シートのエッジに対して特定の方向に向いた全てのファイバーを有する柔順なシートを形成する。好ましい方向は0°、+45°、マイナス45°及び90°

である。模範的なカーボンプリブレグファイバーシートは、カリフォルニアのニューポート コンポジット オブ サンタナ (Newport Composite of Santa Ana) 、テキサスのファイバライト インコーポレーテッド オブ グリーンビル (Fiberite Inc. Of Greenville) 又はカルフォルニアのエクセル インコーポレイテッド オブ プリズントン (Hexcel Inc. of Pleasanton) より入手できる。それに替えて、複合材料ボディ22の層は、樹脂なしの複合材ファイバーの複数のブライとすることができ、各ブライは代表的には、ドライ強化プリフォームを製造するのに使用される連続する紐又はマットにより作ることができ、これらについては、ここに全体が参照として組み入れられる、1997年10月23日に出願され出願継続中の米国特許第08/958,723号に記載されている。

【0038】ゴルフクラブヘッド20の成形型は、雄型でも雌型でもよいが、現在では雌型が好ましい。図18に示すように、成形型60は、ソールピース62、クラウンピース64、フェースピース66の3個のピースにより構成され、それらは、成形する間は一体とされる。フェースピース66はブライをその上に置く前にクラウンピース64に固定される。ソールピース62はソールプレート膨出部70とリボンセクション72とともに主キャビティ68を有している。ソールピース62は前側開口74を有する。フェースピース66はソールピース62の前側開口に配置されるフェース突出部76を有している。クラウンピース64はクラウンキャビティ78を有している。ソールピース62はまたブラダー (空気袋) 入口82を有している。

【0039】プリブレグシートのブライ55、57、58及び59及び望む場合は、ウェイトストリップ40はプリフォーム56を製造するため所定の方法により成形型60に施される。まず、プリブレグシートブライ55、57、58及び59の層が成形型60の上の所定の位置に施される。次に、ウェイトストリップ40がソールピース62のリボンセクション72内に配置される。そして、追加的なソールライ59がウェイトストリップ40の上に施され、これにより、ウェイトストリップがプリフォーム56の複合材ボディ22のリボン30内に組み入れられる。

【0040】別な方法としては、追加的ソールライ59がウェイトストリップ40上に置かない方法があり、その場合、ウェイトストリップ40はボディ22のリボン30の内部壁と一体に硬化され、他の表面は内部空洞44に顕れるようになる。フェース/クラウンライ55、フルフェースライ57及びフェース重ねライ58はフェース膨出部76及びキャビティ78の上に置かれる。

【0041】ゴルフクラブヘッド20は実質的には空洞コア44を持つ囲まれた複合材料ボディ22よりなるた



め、最終のゴルフクラブヘッド20に組み上げて硬化させる二つ又はそれ以上の片またはセクションに分けてプリフォーム56を作る必要がある。

【0042】図20～図22に示されるように、成型型60の分割片が組み立てられると、好ましくはラテックス、シリコン、又は同様な材料からなる膨張式の空気袋90が開口82から空洞コア44内に導入される。その結果できるゴルフクラブヘッド20の開口52は一体化したホーゼルとソールプレート43によって覆われる。一旦、空気袋90が空洞コア44内に置かれると、加圧ガス源（図示せず）がガスラインにより空気袋90に接続され、空気袋90は空洞コア44内で膨張させられる。空気袋90はこれによりプリフォーム56の内面に当接し、プリプレグシートブライ55、57、57、59及びウェイトストリップ40を成型型60の内壁に押しつける。次に、成型型60は、所定の温度で所定時間、即ち、プリプレグシート55、57、58及び59及びウェイトストリップ40内の樹脂が適切に硬化すまでの十分な時間、加熱される。減圧した後、空気袋90は開口82を通して取り出され、ゴルフクラブヘッド20は成型型60より取り出される。成型型60内で出来上がったゴルフクラブヘッド20が図22に示されている。

【0043】使用される樹脂の種類により硬化温度は250°Fから800°Fの範囲で、硬化時間は数分（例えば、急速硬化エポキシ又は熱可塑性樹脂の場合）から1.5時間、ラテックス又はシリコン空気袋90に与える圧力は100から300psiの範囲となることは当業者であれば理解できるところであろう。

【0044】第1の実施例においては、ボディ22の打撃プレート26及びクラウン24は準等方性の方向の19のフルフェースブライ57と8のフェース／クラウンブライ55により形成される。準等方性方向は、0°から始まり少なくとも15°間隔で回転する方向により定義される。好ましい方向は、0°、プラス45°、マイナス45°、及び90°である。ボディ22のソール28とリボン30は準等方性の方向の8のソールブライ59とウェイトストリップ40により形成される。本例の打撃プレート26の厚みは0.117インチ、リターンの厚みは0.117インチ、反発係数は0.876である。

【0045】第2の例においては、ボディ22の打撃プレート26とクラウン24は、全てが準等方性の方向の19のフルフェースブライ57と、8のフェース／クラウンブライ55と2つのフェース重ねブライ59から形成される。ボディ22のソール28とリボン30は、準等方性の方向の8のソールブライ59と1つのウェイトストリップ40から形成される。本例の打撃プレート26は厚さが0.122インチ、リターンの厚さが0.117インチ、反発係数が0.863である。

【0046】第3の例においては、ボディ22の打撃プレート26及びクラウン24は、全て準等方性方向の26のフルフェースブライ57と、8のフェース／クラウンブライと、6のフェース重ねブライ58から形成される。ボディ22のソール28とリボン30は、準等方性の方向の8のソールブライ59と1つのウェイトストリップ40から形成される。本例の打撃プレート26は厚さが0.140インチ、リターンの厚さが0.120インチ、反発係数が0.851である。

【0047】第4の例においては、ボディ22の打撃プレート26及びクラウン24は、全て準等方性方向の19のフルフェースブライ57と、8のフェース／クラウンブライと、10のフェース重ねブライ58から形成される。ボディ22のソール28とリボン30は、準等方性の方向の8のソールブライ59と1つのウェイトストリップ40から形成される。本例の打撃プレート26は厚さが0.152インチ、リターンの厚さが0.117インチ、反発係数が0.834である。

【0048】第5の例においては、ボディ22の打撃プレート26及びクラウン24は、全て準等方性方向の28のフルフェースブライ57と、8のフェース／クラウンブライと、2つのフェース重ねブライ58から形成される。ボディ22のソール28とリボン30は、準等方性の方向の8のソールブライ59と1つのウェイトストリップ40から形成される。本例の打撃プレート26は厚さが0.135インチ、リターンの厚さが0.126インチ、反発係数が0.851である。

【0049】打撃プレート26の薄さと方向性は、ゴルフクラブヘッド20が反発係数0.83以上となることを可能とする。しかしながら、本発明のゴルフクラブヘッド20は、1998～1999年のゴルフ規則の付則11、規則4-1eに従ったUSGAのテスト条件において、ゴルフボールに対してより大きな反発係数を達成するような構造、面積比及びリターンの厚みを使用している。このように、本発明は、スプリングと違って、打撃プレート26の応答性を高めて、システムにエネルギーを加えるkとなしにゴルフボールのインパクトに対しエネルギー損失を減らすことができる。

【0050】上述のように、当業者であれば、本発明の優れた効果を認識し、本発明が好ましい実施例と図面に記載された他の実施例により説明されているが、下記のクレームに示されることを除いて限定されない本発明の精神と範囲から離れることなく、他の多くの変更、改良や均等物による置換が可能であることは理解できるであろう。したがって、排他的所有権即ち特権がクレームされている本発明の実施例は添付のクレームによりその範囲が明確とされている。

【0051】以下に本発明の実施の態様をまとめて記載する。

【0052】(1) 0.010インチから0.250



インチの範囲の厚みと、少なくとも0.83の反発係数を持ち、複合材料からなる打撃プレートに有するゴルフクラブヘッド。

【0053】(2) 打撃プレートは0.100インチから0.200インチの範囲の厚みを有する項1に記載のゴルフクラブヘッド。

【0054】(3) 打撃プレートは0.110インチから0.155インチの範囲の厚みを有する項1に記載のゴルフクラブヘッド。

【0055】(4) 複合材料からなり互いに一体となったクラウン、ソール及びリボンに有する項1に記載のゴルフクラブヘッド。

【0056】(5) 打撃プレートとクラウンとの間に配され、0.100インチから0.200インチの範囲の厚みを持つリターンをさらに有する4に記載のゴルフクラブヘッド。

【0057】(6) 打撃プレートは中心部において厚みが最も厚い領域を有する厚みが増加する同心状の領域を有する項1に記載のゴルフクラブヘッド。

【0058】(7) 複合材料はプリプレグシートブライである項1に記載のゴルフクラブヘッド。

【0059】(8) リボン上に配される金属材料からなるウェイトストリップをさらに有する項4に記載のゴルフクラブヘッド。

【0060】(9) ソールに取り付けられる一体化したホーゼル及びソールをさらに有する項4のゴルフクラブヘッド。

【0061】(10) 打撃プレートはプリプレグシートの複数のフェース／クラウンブライと、複数のフルフェースブライとを有する1に記載のゴルフクラブヘッド。

【0062】(11) 打撃プレートはプリプレグシートの複数のフェース重ねブライを有する項10に記載のゴルフクラブヘッド。

【0063】(12) プリプレグシートブライは90°の方向を持つ項10に記載のゴルフクラブヘッド。

【0064】(13) プリプレグシートブライは45°の方向を持つ項10に記載のゴルフクラブヘッド。

【0065】(14) クラウンは複数のプリプレグシートのフェース／クラウンブライと、複数のプリプレグシートのソールブライを有する項4に記載のゴルフクラブヘッド。

【0066】(15) 内部空洞を持ち、プリプレグシートの複数のブライからなり、打撃プレートと、ソールと、クラウンと、ソールとクラウンと並列に配置されたリボンと、ヒールエンドとトオエンドを持つボディを有し、ゴルフクラブヘッドは少なくとも0.83の反発係数を有するゴルフクラブヘッド。

【0067】(16) リボン上に配される金属材料からなるウェイトストリップをさらに有する項15に記載

のゴルフクラブヘッド。

【0068】(17) ソールに取り付けられ一体化されたホーゼルとソールプレートをさらに有する項15に記載のゴルフクラブヘッド。

【0069】(18) 打撃プレートが、プリプレグシートの複数のフェース／クラウンブライと、プリプレグシートの複数のフルフェースブライを有する項15に記載のゴルフクラブヘッド。

【0070】(19) 打撃プレートはプリプレグシートの複数のフェース重ねブライをさらに有する項18に記載のゴルフクラブヘッド。

【0071】(20) プリプレグシートのフルフェースブライ及びフェース／クラウンブライは準等方性の方向にある項18に記載のゴルフクラブヘッド。

【0072】(21) プリプレグシートのフルフェースブライ及びフェース／クラウンブライは準等方性の方向にある項18に記載のゴルフクラブヘッド

(22) クラウンはプリプレグシートの複数のフェース／クラウンブライを有し、ソールはプリプレグシートの複数のソールブライを有する項15に記載のゴルフクラブヘッド。

【0073】(23) ゴルフクラブヘッドは、300立方センチメートルから310立方センチメートルの範囲にある体積と、100グラムから195グラムの範囲の重量を持つ項15に記載のゴルフクラブヘッド。

【0074】(24) 少なくとも一つの0°から45°の方向を持つプリプレグシートのソールブライをプリフォームの一部を形成するために成型型に置き、各々が準等方性の方向を持ち、少なくともプリプレグシートの少なくとも一つのフェース／クラウンブライと、プリプレグシートの少なくとも一つのフルフェースブライをプリフォームの一部を形成するために成型型に置き、上記プリフォームの部分と空気袋を組み合わせる内部において空気袋とともにプリフォームを形成し、空気袋を膨張させてプリプレグシートのブライを合体し、プリフォームを硬化させて複合材料からなるゴルフクラブヘッドを形成する、複合材料からなるゴルフクラブヘッドを製造する方法。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるゴルフクラブヘッドの平面図である。

【図2】図1のゴルフクラブヘッドの背面図である。

【図3】図1のゴルフクラブヘッドのトオエンド側の図である。

【図4】図1のゴルフクラブヘッドのヒールエンド側の図である。

【図5】図1の線5-5に沿う断面図である。

【図6】図1の線6-6に沿う断面図である。

【図7】図1の線7-7に沿う断面図である。

【図8】図1の線8-8に沿う断面図である

【図 9】本発明のゴルフクラブヘッドの分解構成図である。

【図 10】0° の方向性を持つ打撃プレート／クラウンブライの平面図である。

【図 11】本発明のゴルフクラブヘッドの打撃プレート／クラウンブライの断面図である。

【図 12】0° の方向性を持つ打撃プレートブライの平面図である。

【図 13】本発明のゴルフクラブヘッドの打撃プレートブライ全体の断面図である。

【図 14】90° の方向性を持つ打撃プレート2重ブライの平面図である。

【図 15】本発明のゴルフクラブヘッドの打撃プレート2重ブライの断面図である。

【図 16】45° の方向性を持つソールブライの平面図である。

【図 17】本発明のゴルフクラブヘッドのソールブライの断面図である。

【図 18】本発明のゴルフクラブヘッドの製造に用いるマルチプルピース成形型の分解図である。

【図 19】図 18 の型のソールピースの斜視図である。

【図 20】本発明のゴルフクラブヘッドの型内に配置されたプリフォームの断面図である。


【図 21】本発明のゴルフクラブヘッドの型内に配置されたプリフォームの側面断面図である。

【図 22】型内の硬化された本発明のゴルフクラブヘッドを示す図である。


# 【符号の説明】

- 20 クラブヘッド
- 22 ボディ
- 24 クラウン
- 26 打撃プレート
- 28 ソール
- 30 リボン
- 40 ウェイトストリップ
- 42 ソールプレート
- 43 ソールプレートホーゼルー体ピース
- 51 ファイバー
- 53 樹脂ボディ
- 55 フェース／クラウンプリプレグシート
- 56 プリフォーム
- 57 フルフェースブライ
- 58 フェース重ねブライ
- 59 ソールブライ
- 100 リターン


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 5】




【図 6】




【図 4】




【図 7】




【図8】




【図9】




【図11】



【図10】




【図12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図16】




【図17】




【図18】




【図19】




【図20】



【図22】



【図21】



## フロントページの続き

(72)発明者 ハーバート レイズ  
アメリカ合衆国 カリフォルニア州  
92766 ラグーナ・ニゲル ヴィスタ・ニ  
ゲル 10  
(72)発明者 ジェイ アンドリュー ギャロウェイ  
アメリカ合衆国 カリフォルニア州  
92029 エスコンディード クウェイル  
グレン・ウェイ 10197

(72)発明者 リチャード シー ヘルムステッター  
アメリカ合衆国 カリフォルニア州  
92067 ランチョ・サンタ・フェ カレ  
ヴィーダ・ブエナ 17993  
(72)発明者 ダニエル アール ジェイコブソン  
アメリカ合衆国 カリフォルニア州  
92131 サン・ディエゴ ニキータ・コー  
ト 12133

BEST AVAILABLE COPY